

국내시멘트 중금속 분석결과 ('08년 12월)

(단위 : mg/kg)

업체 \ 항목	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb
현대(영월)	10.7	23.43	2.963	45.98	0.0290	31.35
현대(단양)	12.8	27.31	3.134	48.04	0.0795	27.79
아세아(제천)	13.8	19.53	1.276	164.47	불검출	96.68
동양(삼척)	14.2	20.46	1.864	77.90	0.0723	85.72
쌍용(동해)	11.8	28.45	0.649	71.44	불검출	33.71
쌍용(영월)	9.5	9.95	1.488	44.38	불검출	57.47
성신(단양)	9.5	14.54	0.617	75.68	불검출	33.62
한일(단양)	8.8	9.70	0.234	101.52	0.0410	38.42
라파즈한라(옥계)	17.6	25.81	3.122	273.04	1.1144	310.55
고려(장성)	10.0	10.42	0.392	80.71	0.3700	25.54
유니온(청주)	불검출	5.59	불검출	5.07	0.2322	4.08